

事前審査認定アスファルト混合物(一般混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会 会長



【 バ ッ チ 式 用 】

認定番号	8521-007-2002	混合所名	岐建株式会社 大垣アスファルト合材工場						
					認定証混合物番号	一般 - 1			
認定混合物記号	V-03A5		有効期間		2020年3月1日～2021年2月28日				
混合物の名称	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]								
最大粒径	20 mm			突固め回数		75 回			
アスファルトの種類	ポリマー改質アスファルトⅡ型・グランファルトART				配合設計年月		令和元年11月		
使用骨材の室内配合・材質・産地等					現場配合				
骨材名	配合比 (%)	材質	産地等		種別	配合比 (%)	計量値 (kg)		
S-20	21.0	硬質砂岩	大垣市上石津町	(株)大阪砕石工業所	5ビン				
S-13	34.0	硬質砂岩	大垣市上石津町	(株)大阪砕石工業所	4ビン	20.0	400		
S-5	16.5	硬質砂岩	大垣市上石津町	(株)大阪砕石工業所	3ビン	32.4	648		
砕粗砂	8.0	石灰岩	大垣市赤坂町	矢橋工業(株)	2ビン	14.8	296		
砕細砂	8.0	硬質砂岩	大垣市上石津町	(株)大阪砕石工業所	1ビン	23.8	476		
細砂	8.0	石灰岩	米原市大久保	滋賀鉱産(株)	0ビン				
石粉	4.5	石灰岩	大垣市赤坂町	清水工業(株)	ダスト	0.9	18.0		
					石粉	3.3	66.0		
					アスファルト	4.8	96.0		
計	100.0				計	100.0	2000.0		
通過質量百分率 %	ふるい目	室内配合	現場配合	確認抽出試験	粒度範囲				
	53 mm								
	37.5 mm								
	31.5 mm								
	26.5 mm	100.0	100.0	100.0	100				
	19 mm	98.8	98.4	98.7	95 ～ 100				
	13.2 mm	79.4	77.9	82.7	70 ～ 90				
	4.75 mm	45.5	45.8	46.3	35 ～ 55				
	2.36 mm	28.0	29.0	28.4	20 ～ 35				
	600 μm	14.8	15.2	15.1	11 ～ 23				
	300 μm	9.9	10.4	9.5	5 ～ 16				
	150 μm	6.5	6.8	6.4	4 ～ 12				
	75 μm	4.6	4.6	4.2	2 ～ 7				
		室内配合	現場配合	確認試験	基準値				
アスファルト量 (%)		設計 4.8	設定 4.8	抽出 4.8	4.5 ～ 5.5				
安定度試験	密度 (g/cm³)	2.392	2.387	2.395					
	理論最大密度 (g/cm³)	2.494	2.494	2.494					
	空隙率 (%)	4.1	4.3	4.0	3 ～ 7				
	飽和度 (%)	72.8	71.9	73.3	65 ～ 85				
	安定度 (KN)	14.23	14.09	13.30	4.90 以上				
	フロー値 (1/100cm)	31	29	33	20 ～ 40				
残留安定度 (%)		—	—	—					
基準密度 (g/cm³)		—	2.387	—					
動的安定度 (回/mm)		—	7,000	6,000 以上	5,000 以上				
すり減り量 (cm²)		—	—	—					
剥離率 (%)		—	—	—					
透水係数 (cm/sec)		—	—	—					
混合物出荷目標温度		175 ± 10 ℃							
特記事項									