

認定証

岐建株式会社


大垣アスファルト合材工場 殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和7年2月19日

アスファルト混合物事前審査協議会

会長



記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V-03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回]	1	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(40) [50回]
2	V-05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回]	2	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回]
3	V-11	歩道用透水性アスファルト混合物(13) [50回]	3	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回]
4	V-225	ポーラスアスファルト混合物(13) [50回]	4	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回]
			5	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回]
			6	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回]
			7	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回]

有効期間

2025年3月1日

～

2026年2月28日

事前審査認定アスファルト混合物(一般混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会 会長

【バッチ式用】

認定番号	8521-007-2502	混合所名	岐建株式会社 大垣アスファルト合材工場
------	---------------	------	---------------------

					認定証混合物番号		一般 - 1		
認定混合物記号		V-03A5		有効期間		2025年3月1日～2026年2月28日			
混合物の名称		特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回]							
最大粒径		20 mm			突固め回数		75 回		
アスファルトの種類		ポリマー改質アスファルトⅡ型・グランファルトART				配合設計年月		令和 6 年 11 月	
使用骨材の室内配合・材質・産地等					現場配合				
骨材名	配合比 (%)	材質	産地等		種別	配合比 (%)	計量値 (kg)		
S-20	21.0	硬質砂岩	大垣市上石津町	㈱大阪砕石工業所	5ビン				
S-13	34.0	硬質砂岩	大垣市上石津町	㈱大阪砕石工業所	4ビン	20.0	400		
S-5	16.5	硬質砂岩	大垣市上石津町	㈱大阪砕石工業所	3ビン	32.4	648		
砕粗砂	12.0	石灰岩	大垣市赤坂町	矢橋工業㈱	2ビン	14.8	296		
細砂	12.0	石灰岩	米原市大久保	滋賀鉱産㈱	1ビン	23.8	476		
石粉	4.5	石灰岩	大垣市赤坂町	清水工業㈱	0ビン				
					ダスト	0.9	18.0		
					石粉	3.3	66.0		
					アスファルト	4.8	96.0		
計	100.0				計	100.0	2000.0		
通過質量百分率 %	ふるい目	室内配合		現場配合	確認抽出試験	粒度範囲			
	53 mm								
	37.5 mm								
	31.5 mm								
	26.5 mm	100.0		100.0	100.0	100			
	19 mm	99.2		98.8	99.1	95 ～ 100			
	13.2 mm	80.3		78.2	78.0	70 ～ 90			
	4.75 mm	45.6		45.6	45.3	35 ～ 55			
	2.36 mm	28.5		29.2	30.3	20 ～ 35			
	600 μm	14.7		15.3	16.1	11 ～ 23			
	300 μm	9.7		10.6	11.2	5 ～ 16			
	150 μm	6.7		6.9	7.3	4 ～ 12			
75 μm	4.8		4.7	4.8	2 ～ 7				
		室内配合		現場配合	確認試験	基準値			
アスファルト量 (%)		設計 4.8		設定 4.8	抽出 4.8	4.5 ～ 5.5			
安定度試験	密度 (g/cm ³)	2.392		2.388	2.393				
	理論最大密度 (g/cm ³)	2.497		2.497	2.497				
	空隙率 (%)	4.2		4.4	4.2	3 ～ 7			
	飽和度 (%)	72.4		71.2	72.4	65 ～ 85			
	安定度 (KN)	16.37		16.67	16.93	4.90 以上			
	フロー値 (1/100cm)	27		26	28	20 ～ 40			
残留安定度 (%)		—		—	—				
基準密度 (g/cm ³)		—		2.388	—				
動的安定度 (回/mm)		—		7,875	6,000 以上		5,000 以上		
すり減り量 (cm ²)		—		—	—				
剥離率 (%)		—		—	—				
透水係数 (cm/sec)		—		—	—				
混合物出荷目標温度※		170 ～ 180 ℃ ※年間を通じて使用できる温度範囲(管理幅を除く)を示す。							
特記事項									