

認定証

岐建株式会社


大垣アスファルト合材工場 殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和7年2月19日

アスファルト混合物事前審査協議会

会長



記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V-03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回]	1	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(40) [50回]
2	V-05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回]	2	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回]
3	V-11	歩道用透水性アスファルト混合物(13) [50回]	3	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回]
4	V-225	ポーラスアスファルト混合物(13) [50回]	4	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回]
			5	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回]
			6	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回]
			7	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回]

有効期間

2025年3月1日

～

2026年2月28日

事前審査認定アスファルト混合物(一般混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会 会長

【 バ ッ チ 式 用 】

認定番号	8521-007-2502	混合所名	岐建株式会社 大垣アスファルト合材工場				
					認定証混合物番号	一般	2
認定混合物記号	V-05A5		有効期間	2025年3月1日～2026年2月28日			
混合物の名称	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]						
最大粒径	20 mm			突固め回数	75 回		
アスファルトの種類	ポリマー改質アスファルトⅡ型・グランファルトART				配合設計年月	令和 6 年 11 月	
使用骨材の室内配合・材質・産地等					現場配合		
骨材名	配合比 (%)	材質	産 地 等		種 別	配合比 (%)	計量値 (kg)
S-20	19.0	硬質砂岩	大垣市上石津町	㈱大阪砕石工業所	5ビン		
S-13	26.0	硬質砂岩	大垣市上石津町	㈱大阪砕石工業所	4ビン	18.0	360
S-5	13.0	硬質砂岩	大垣市上石津町	㈱大阪砕石工業所	3ビン	24.7	494
砕粗砂	18.0	石灰岩	大垣市赤坂町	矢橋工業㈱	2ビン	11.4	228
細 砂	18.0	石灰岩	米原市大久保	滋賀鉱産㈱	1ビン	35.1	702
石 粉	6.0	石灰岩	大垣市赤坂町	清水工業㈱	0ビン		
					ダスト	0.9	18.0
					石 粉	4.7	94.0
					アスファルト	5.2	104.0
計	100.0				計	100.0	2000.0
通過質量百分率 %	ふるい目	室内配合	現場配合	確認抽出試験	粒 度 範 囲		
	53 mm						
	37.5 mm						
	31.5 mm						
	26.5 mm	100.0	100.0	100.0	100		
	19 mm	99.3	98.7	99.0	95	～	100
	13.2 mm	82.4	80.3	79.5	75	～	90
	4.75 mm	55.5	55.5	55.4	45	～	65
	2.36 mm	40.9	41.5	42.1	35	～	50
	600 μm	21.3	22.0	22.5	18	～	30
	300 μm	13.9	14.8	15.2	10	～	21
	150 μm	9.4	9.6	9.6	6	～	16
75 μm	6.5	6.2	6.2	4	～	8	
		室内配合	現場配合	確認試験	基 準 値		
アスファルト量 (%)		設計 5.2	設定 5.2	抽出 5.3	5.0 ～ 6.0		
安定試験	密 度 (g/cm³)	2.389	2.388	2.392			
	理論最大密度 (g/cm³)	2.485	2.485	2.485			
	空 隙 率 (%)	3.9	3.9	3.7	3	～	6
	飽 和 度 (%)	75.3	75.3	76.3	70	～	85
	安 定 度 (KN)	19.14	18.56	18.29	7.35	以 上	
	フ ロー 値 (1/100cm)	30	31	28	20	～	40
残留安定度 (%)		—	—	—			
基準 密 度 (g/cm³)		—	2.388	—			
動的安定度 (回/mm)		—	7,000	6,000 以上	5,000 以 上		
すり減り量 (cm²)		—	—	—			
剥 離 率 (%)		—	—	—			
透 水 係 数 (cm/sec)		—	—	—			
混合物出荷目標温度※		170 ～ 180 ℃ ※年間を通じて使用できる温度範囲(管理幅を除く)を示す。					
特 記 事 項							