認定番号　8521－007－2611

認　定　証

岐建　株式会社
大垣アスファルト合材工場　殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和8年11月18日

アスファルト混合物事前審査協議会
会　長

記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V－03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]	1	R－01	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]
2	V－05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]	2	R－02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]
3	V－11	歩道用透水性アスファルト混合物(13)[50回]	3	R－02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			4	R－04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]
			5	R－04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			6	R－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			7	R－63G	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			8	R－63Ga	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			9	R－08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]

有効期間	2026年12月1日　～　2027年11月30日

添付資料付

事前審査認定アスファルト混合物(一般混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会　会長

【バッチ式用】

認定番号	8521-007-2611	混合所名	岐建株式会社　大垣アスファルト合材工場

認定証混合物番号	一般 － 2

認定混合物記号	Ｖ－０５Ａ５	有効期間	２０２６年１２月１日 ～ ２０２７年１１月３０日
混合物の名称	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]		
最大粒径	２０　mm	突固め回数	７５　回
ｱｽﾌｧﾙﾄの種類	ポリマー改質アスファルトⅡ型・グランファルトHD	配合設計年月	令和 8 年 8 月

使用骨材の室内配合・材質・産地等				現場配合		
骨材名	配合比(%)	材質	産地等	種別	配合比(%)	計量値(kg)
Ｓ－２０	18.0	硬質砂岩	大垣市上石津町　㈱大阪砕石工業所	５ビン		
Ｓ－１３	28.0	硬質砂岩	大垣市上石津町　㈱大阪砕石工業所	４ビン	15.2	304
Ｓ－　５	11.0	硬質砂岩	大垣市上石津町　㈱大阪砕石工業所	３ビン	27.5	550
砕粗砂	9.5	石灰岩	大垣市赤坂町　矢橋工業㈱	２ビン	11.4	228
砕細砂	19.0	硬質砂岩	大垣市上石津町　㈱大阪砕石工業所	１ビン	36.1	722
細　砂	9.5	石灰岩	米原市大久保　滋賀鉱産㈱	０ビン		
石　粉	5.0	石灰岩	大垣市赤坂町　清水工業㈱	ダスト	1.0	20.0
				石　粉	3.8	76.0
				ｱｽﾌｧﾙﾄ	5.0	100.0
計	100.0			計	100.0	2000.0

	ふるい目	室内配合	現場配合	確認抽出試験	粒度範囲
通過質量百分率 %	53 mm				
	37.5 mm				
	31.5 mm				
	26.5 mm	100.0	100.0	100.0	100
	19 mm	99.7	99.2	98.8	95 ～ 100
	13.2 mm	83.6	82.9	82.3	75 ～ 90
	4.75 mm	54.8	55.8	56.1	45 ～ 65
	2.36 mm	41.1	41.3	41.7	35 ～ 50
	600 μm	21.9	21.2	21.9	18 ～ 30
	300 μm	14.5	14.3	14.9	10 ～ 21
	150 μm	8.8	8.7	8.8	6 ～ 16
	75 μm	5.6	5.6	5.6	4 ～ 8

		室内配合	現場配合	確認試験	基準値
アスファルト量 (%)		設計　5.0	設定　5.0	抽出　5.0	5.0 ～ 6.0
マーシャル安定度試験	密度 (g/cm^3)	2.396	2.393	2.399	
	理論最大密度 (g/cm^3)	2.488	2.488	2.488	
	空隙率 (%)	3.7	3.8	3.6	3 ～ 6
	飽和度 (%)	75.8	75.2	76.3	70 ～ 85
	安定度 (KN)	18.09	18.35	18.41	7.35 以上
	フロー値 (1/100cm)	33	32	27	20 ～ 40
	残留安定度 (%)	―――	―――	―――	
基準密度 (g/cm^3)		―――	2.393	―――	
動的安定度 (回/mm)		―――	7,875	6,000 以上	5,000 以上
すり減り量 (cm^2)		―――	―――	―――	
剥離率 (%)		―――	―――	―――	
透水係数 (cm/sec)		―――	―――	―――	
混合物出荷目標温度※		170 ～ 180 ℃	※年間を通じて使用できる温度範囲(管理幅を除く)を示す。		
特記事項					