認定番号　8521－007－2611

認　定　証

岐建　株式会社
大垣アスファルト合材工場　殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和8年11月18日

アスファルト混合物事前審査協議会
会　長

記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V－03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]	1	R－01	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]
2	V－05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]	2	R－02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]
3	V－11	歩道用透水性アスファルト混合物(13)[50回]	3	R－02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			4	R－04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]
			5	R－04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			6	R－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			7	R－63G	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			8	R－63Ga	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			9	R－08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]

有効期間	2026年12月1日　～　2027年11月30日

添付資料付

事前審査認定アスファルト混合物(一般混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会　会長

【バッチ式用】

認定番号	8521-007-2611	混合所名	岐建株式会社　大垣アスファルト合材工場

認定証混合物番号	一般 － 3

認定混合物記号	Ｖ－１１	有効期間	２０２６年１２月１日 ～ ２０２７年１１月３０日
混合物の名称	歩道用透水性アスファルト混合物(13)[50回]		
最大粒径	１３　mm	突固め回数	５０　回
ｱｽﾌｧﾙﾄの種類	ストレートアスファルト 60/80	配合設計年月	令和 8 年 8 月

使用骨材の室内配合・材質・産地等				現場配合		
骨材名	配合比(%)	材質	産地等	種別	配合比(%)	計量値(kg)
Ｓ－２０				５ビン		
Ｓ－１３	77.0	硬質砂岩	大垣市上石津町　㈱大阪砕石工業所	４ビン		
Ｓ－５	5.0	硬質砂岩	大垣市上石津町　㈱大阪砕石工業所	３ビン	72.6	1452
砕粗砂	7.0	石灰岩	大垣市赤坂町　矢橋工業㈱	２ビン	5.7	114
砕細砂				１ビン	13.4	268
細砂	7.0	石灰岩	米原市大久保　滋賀鉱産㈱	０ビン		
石粉	4.0	石灰岩	大垣市赤坂町　清水工業㈱	ダスト	0.9	18.0
				石粉	2.9	58.0
				ｱｽﾌｧﾙﾄ	4.5	90.0
計	100.0			計	100.0	2000.0

	ふるい目	室内配合	現場配合	確認抽出試験	粒度範囲
通過質量百分率 %	53 mm				
	37.5 mm				
	31.5 mm				
	26.5 mm				
	19 mm	100.0	100.0	100.0	100
	13.2 mm	97.4	96.4	97.0	95 ～ 100
	4.75 mm	27.3	27.6	29.1	20 ～ 36
	2.36 mm	18.0	18.1	18.6	12 ～ 25
	600 μm	10.6	10.4	11.2	～
	300 μm	7.5	7.5	7.9	5 ～ 13
	150 μm	5.5	5.4	5.7	～
	75 μm	4.0	3.9	4.2	3 ～ 6

		室内配合	現場配合	確認試験	基準値
アスファルト量	(%)	設計　4.5	設定　4.5	抽出　4.4	4.0 ～ 5.0
マーシャル試験 安定度	密度 (g/cm^3)	2.090	2.093	2.100	1.95 以上
	理論最大密度 (g/cm^3)	2.506	2.506	2.506	
	空隙率 (%)	16.6	16.5	16.2	12 以上
	飽和度 (%)	35.4	35.5	36.0	
	安定度 (KN)	5.86	5.51	9.07	3.00 以上
	フロー値 (1/100cm)	25	26	29	20 ～ 40
	残留安定度 (%)	―――	79.1	―――	
基準密度	(g/cm^3)	―――	2.093	―――	
動的安定度	(回/mm)	―――	―――	―――	
すり減り量	(cm^2)	―――	―――	―――	
剥離率	(%)	―――	―――	―――	
透水係数	(cm/sec)	―――	7.35×10^{-2}	―――	1×10^{-2} 以上
混合物出荷目標温度※		160 ～ 170 ℃	※年間を通じて使用できる温度範囲(管理幅を除く)を示す。		
特記事項					