

認定番号

8521-007-2502

認定証

岐建株式会社


大垣アスファルト合材工場 殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和7年2月19日

アスファルト混合物事前審査協議会

会長



記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V-03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回]	1	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(40) [50回]
2	V-05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回]	2	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回]
3	V-11	歩道用透水性アスファルト混合物(13) [50回]	3	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回]
4	V-225	ポーラスアスファルト混合物(13) [50回]	4	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回]
			5	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回]
			6	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回]
			7	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回]

有効期間

2025年3月1日

～

2026年2月28日

事前審査認定アスファルト混合物(再生混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会 会長

【 バ ッ チ 式 用 】

認定番号	8521-007-2502	混合所名	岐建株式会社 大垣アスファルト合材工場								
認定証混合物番号						再生 - 1					
認定混合物記号	R-01		有効期間	2025年3月1日～2026年2月28日							
混合物の名称	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]										
最大粒径	20 mm		突固め回数	50 回							
アスファルトの種類	再生アスファルト 40/60			配合設計年月	令和 6 年 11 月						
混合物製造方法	ドラムミキサ方式 併設加熱方式 三重ドラム加熱方式 間接加熱方式										
使用骨材の室内配合						現場配合					
種別	骨材名	配合率 (%)	種別	骨材名	配合率 (%)	種別	配合率 (%)	計量値 (kg)	種別	配合率 (%)	計量値 (kg)
新骨材	S-20	30.0	新骨材			R13-0	45.5	1138	ダスト	1.0	25.0
	S-13	10.0							石粉		
	S-5	5.0				5ビン			設計アス量	(4.0)	――
	砕粗砂	5.0	再生骨材	R13-0	45.0	4ビン	27.8	695	旧アス量	(2.3)	――
	細砂	5.0				3ビン	10.6	265	再生用添加剤		
	石粉					2ビン	4.8	120	新アスファルト	1.7	42.0
						1ビン	8.6	215			
			計	100.0	0ビン			計	100.0	2500.0	
通過質量百分率 %	ふるい目	室内配合		現場配合		確認抽出試験		粒度範囲			
	53 mm							100			
	37.5 mm							95 ～ 100			
	31.5 mm										
	26.5 mm	100.0		100.0		100.0					
	19 mm	98.9		97.9		97.3		50 ～ 100			
	13.2 mm	72.7		71.3		68.5					
	4.75 mm	50.7		50.6		49.3					
	2.36 mm	34.5		34.6		33.1		20 ～ 60			
	600 μm	22.1		22.8		20.2					
	300 μm	14.6		15.3		13.2					
	150 μm	8.3		9.1		7.7					
75 μm	4.9		5.6		4.6		0 ～ 10				
			室内配合		現場配合		確認試験		基準値		
全アスファルト量 (%)			設計	4.0	設定	4.0	抽出	4.1	3.5 ～ 4.5		
旧アスファルト量 (%)				2.32		2.3		――			
再生用添加剤量 (%)				――		――		――			
新アスファルト量 (%)				1.68		1.7		――			
改質材量 (%)				――		――		――			
安定度試験	密度 (g/cm ³)			2.358		2.361		2.362			
	理論最大密度 (g/cm ³)			2.515		2.515		2.515			
	空隙率 (%)			6.2		6.1		6.1	3 ～ 12		
	飽和度 (%)			59.2		59.6		59.6			
	安定度 (KN)			11.75		11.94		17.31	3.43 以上		
	フロー値 (1/100cm)			26		25		24	10 ～ 40		
残留安定度 (%)				――		――		――			
基準密度 (g/cm ³)				――		2.361		――			
動的安定度 (回/mm)				――		――		――			
すり減り量 (cm ²)				――		――		――			
剥離率 (%)				――		――		――			
透水係数 (cm/sec)				――		――		――			
混合物出荷目標温度※			160 ～ 170 ℃ ※年間を通じて使用できる温度範囲(管理幅を除く)を示す。								
特記事項											