

認定番号

8521-007-2502

認定証

岐建株式会社


大垣アスファルト合材工場 殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和7年2月19日

アスファルト混合物事前審査協議会

会長



記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V-03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回]	1	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(40) [50回]
2	V-05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回]	2	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回]
3	V-11	歩道用透水性アスファルト混合物(13) [50回]	3	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回]
4	V-225	ポーラスアスファルト混合物(13) [50回]	4	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回]
			5	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回]
			6	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回]
			7	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回]

有効期間

2025年3月1日

～

2026年2月28日

事前審査認定アスファルト混合物(再生混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会 会長

【 バ ッ チ 式 用 】

認定番号	8521-007-2502	混合所名	岐建株式会社 大垣アスファルト合材工場			
認定証混合物番号					再生 - 2	
認定混合物記号	R-02	有効期間	2025年3月1日 ~ 2026年2月28日			
混合物の名称	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]					
最大粒径	20 mm		突固め回数	50 回		
アスファルトの種類	再生アスファルト 40/60			配合設計年月	令和 6 年 11 月	
混合物製造方法	ドラムミキサ方式 併設加熱方式 三重ドラム加熱方式 間接加熱方式					
使用骨材の室内配合			現場配合			
種別	骨材名	配合率 (%)	種別	骨材名	配合率 (%)	
新骨材	S-20	23.0	再生骨材	R13-0	50.0	
	S-13	17.0		5ビン		
	S-5	5.0		4ビン	19.0	
	砕粗砂	5.0		3ビン	19.0	
	細砂			2ビン	4.8	
	石粉			1ビン	4.8	
			計	100.0	0ビン	
					計	100.0
計		100.0	計		2500.0	
通過質量百分率 %	ふるい目	室内配合	現場配合	確認抽出試験	粒度範囲	
	53 mm					
	37.5 mm					
	31.5 mm					
	26.5 mm	100.0	100.0	100.0	100	
	19 mm	99.1	98.5	98.3	95 ~ 100	
	13.2 mm	78.5	78.7	79.4	70 ~ 90	
	4.75 mm	49.8	50.3	50.7	35 ~ 55	
	2.36 mm	32.4	32.4	32.4	20 ~ 35	
	600 μm	21.4	21.5	21.8	11 ~ 23	
	300 μm	14.6	14.6	15.0	5 ~ 16	
	150 μm	8.6	8.7	9.0	4 ~ 12	
75 μm	5.2	5.2	5.2	2 ~ 7		
		室内配合	現場配合	確認試験	基準値	
全アスファルト量 (%)	設計 5.0	設定 5.0	抽出 5.0	4.5 ~ 5.5		
旧アスファルト量 (%)	2.56	2.6				
再生用添加剂量 (%)						
新アスファルト量 (%)	2.44	2.4				
改質材量 (%)						
安定試験	密度 (g/cm³)	2.379	2.379	2.389		
	理論最大密度 (g/cm³)	2.476	2.476	2.476		
	空隙率 (%)	3.9	3.9	3.5	3 ~ 7	
	飽和度 (%)	74.5	74.5	76.5	65 ~ 85	
	安定度 (KN)	12.94	13.66	15.32	4.90 以上	
フロー値 (1/100cm)	29	30	28	20 ~ 40		
残留安定度 (%)						
基準密度 (g/cm³)		2.379				
動的安定度 (回/mm)						
すり減り量 (cm²)						
剥離率 (%)						
透水係数 (cm/sec)						
混合物出荷目標温度※	160 ~ 170 °C ※年間を通じて使用できる温度範囲(管理幅を除く)を示す。					
特記事項						