認定番号　8521－007－2611

認　定　証

岐建　株式会社
大垣アスファルト合材工場　殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和8年11月18日

アスファルト混合物事前審査協議会
会　長

記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V－03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]	1	R－01	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]
2	V－05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]	2	R－02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]
3	V－11	歩道用透水性アスファルト混合物(13)[50回]	3	R－02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			4	R－04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]
			5	R－04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			6	R－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			7	R－63G	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			8	R－63Ga	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			9	R－08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]

有効期間	2026年12月1日　～　2027年11月30日

添付資料付

事前審査認定アスファルト混合物(再生混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会　会長

【バッチ式用】

認定番号	8521-007-2611	混合所名	岐建株式会社　大垣アスファルト合材工場

認定証混合物番号	再生 － 2

認定混合物記号	Ｒ－０２	有効期間	２０２６年１２月１日 ～ ２０２７年１１月３０日
混合物の名称	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]		
最大粒径	２０　ｍｍ	突固め回数	５０　回
ｱｽﾌｧﾙﾄの種類	再生アスファルト40/60相当（設計圧裂係数 1.10～0.80MPa/mm）	配合設計年月	令和 8 年 8 月
混合物製造方法	~~ドラムミキサ方式~~　併設加熱方式　~~三重ドラム加熱方式~~　~~間接加熱方式~~		

使用骨材の室内配合						現場配合					
種別	骨材名	配合率(%)	種別	骨材名	配合率(%)	種別	配合率(%)	計量値(kg)	種別	配合率(%)	計量値(kg)
新骨材	Ｓ－２０	18.0	新骨材			R13-0	60.3	1206	ダスト		
	Ｓ－１３	22.0							石粉		
	Ｓ－５					５ビン			設計ｱｽ量	(4.8)	―――
	砕粗砂		再生骨材	R13-0	60.0	４ビン	16.2	324	旧アス量	(3.20)	―――
	砕細砂					３ビン	17.1	342	再生用添加剤	0.35	7.0
	細砂					２ビン	4.8	96	新ｱｽﾌｧﾙﾄ	1.25	25.0
	石粉					１ビン					
			計		100.0	０ビン			計	100.0	2000.0

通過質量百分率 %	ふるい目	室内配合	現場配合	確認抽出試験	粒度範囲
	53 mm				
	37.5 mm				
	31.5 mm				
	26.5 mm	100.0	100.0	100.0	100
	19 mm	99.7	99.2	98.9	95 ～ 100
	13.2 mm	83.3	81.9	81.2	70 ～ 90
	4.75 mm	49.4	52.6	53.2	35 ～ 55
	2.36 mm	33.9	34.0	33.8	20 ～ 35
	600 μm	21.5	21.5	22.1	11 ～ 23
	300 μm	14.7	14.7	15.5	5 ～ 16
	150 μm	8.9	8.9	9.1	4 ～ 12
	75 μm	5.5	5.5	5.7	2 ～ 7

		室内配合	現場配合	確認試験	基準値
全アスファルト量	(%)	設計 4.8	設定 4.8	抽出 4.8	4.5 ～ 5.5
旧アスファルト量	(%)	3.20	3.20	―――	
再生用添加剤量	(%)	0.35	0.35	―――	
新アスファルト量	(%)	1.25	1.25	―――	
改質材量	(%)	―――	―――	―――	
マーシャル安定度試験	密度 (g/cm³)	2.388	2.383	2.390	
	理論最大密度 (g/cm³)	2.487	2.487	2.487	
	空隙率 (%)	4.0	4.2	3.9	3 ～ 7
	飽和度 (%)	73.3	72.4	74.0	65 ～ 85
	安定度 (KN)	13.94	13.36	15.83	4.90 以上
	フロー値 (1/100cm)	34	34	30	20 ～ 40
	残留安定度 (%)	―――	―――	―――	
基準密度	(g/cm³)	―――	2.383	―――	
動的安定度	(回/mm)	―――	―――	―――	
すり減り量	(cm²)	―――	―――	―――	
剥離率	(%)	―――	―――	―――	
透水係数	(cm/sec)	―――	―――	―――	
混合物出荷目標温度※		165 ～ 175 ℃	※年間を通じて使用できる温度範囲(管理幅を除く)を示す。		
特記事項					