認定番号　8521－007－2611

認　定　証

岐建　株式会社
大垣アスファルト合材工場　殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和8年11月18日

アスファルト混合物事前審査協議会
会　長

記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V－03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]	1	R－01	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]
2	V－05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]	2	R－02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]
3	V－11	歩道用透水性アスファルト混合物(13)[50回]	3	R－02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			4	R－04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]
			5	R－04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			6	R－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			7	R－63G	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			8	R－63Ga	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			9	R－08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]

有効期間	2026年12月1日　～　2027年11月30日

添付資料付

事前審査認定アスファルト混合物(再生混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会　会長

【バッチ式用】

認定番号	8521-007-2611	混合所名	岐建株式会社　大垣アスファルト合材工場

認定証混合物番号	再生 － 3

認定混合物記号	R－02A	有効期間	2026年12月1日 ～ 2027年11月30日
混合物の名称	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]		
最大粒径	20 mm	突固め回数	75 回
アスファルトの種類	再生アスファルト40/60相当 (設計圧裂係数 1.10～0.80MPa/mm)	配合設計年月	令和 8 年 8 月
混合物製造方法	~~ドラムミキサ方式~~　併設加熱方式　~~三重ドラム加熱方式~~　~~間接加熱方式~~		

使用骨材の室内配合						現場配合					
種別	骨材名	配合率(%)	種別	骨材名	配合率(%)	種別	配合率(%)	計量値(kg)	種別	配合率(%)	計量値(kg)
新骨材	S－20	18.0	新骨材			R13-0	60.4	1208	ダスト		
	S－13	22.0							石粉		
	S－5					5ビン			設計ｱｽ量	(4.7)	―――
	砕粗砂		再生骨材	R13-0	60.0	4ビン	16.2	324	旧アス量	(3.20)	―――
	砕細砂					3ビン	17.1	342	再生用添加剤	0.35	7.0
	細砂					2ビン	4.8	96	新ｱｽﾌｧﾙﾄ	1.15	23.0
	石粉					1ビン					
			計		100.0	0ビン			計	100.0	2000.0

	ふるい目	室内配合	現場配合	確認抽出試験	粒度範囲
通過質量百分率 %	53 mm				
	37.5 mm				
	31.5 mm				
	26.5 mm	100.0	100.0	100.0	100
	19 mm	99.7	99.2	98.9	95 ～ 100
	13.2 mm	83.3	81.9	80.7	70 ～ 90
	4.75 mm	49.4	52.6	52.9	35 ～ 55
	2.36 mm	33.9	34.0	33.9	20 ～ 35
	600 μm	21.5	21.5	21.9	11 ～ 23
	300 μm	14.7	14.7	15.2	5 ～ 16
	150 μm	8.9	8.9	9.6	4 ～ 12
	75 μm	5.5	5.5	5.7	2 ～ 7

		室内配合	現場配合	確認試験	基準値
全アスファルト量 (%)		設計 4.7	設定 4.7	抽出 4.7	4.5 ～ 5.5
旧アスファルト量 (%)		3.20	3.20	―――	
再生用添加剤量 (%)		0.35	0.35	―――	
新アスファルト量 (%)		1.15	1.15	―――	
改質材量 (%)		―――	―――	―――	
マーシャル試験	密度 (g/cm^3)	2.394	2.388	2.395	
	理論最大密度 (g/cm^3)	2.491	2.491	2.491	
	安定度 空隙率 (%)	3.9	4.1	3.9	3 ～ 7
	飽和度 (%)	73.5	72.5	73.5	65 ～ 85
	安定度 (KN)	15.80	15.63	15.96	4.90 以上
	フロー値 (1/100cm)	35	34	29	20 ～ 40
	残留安定度 (%)	―――	―――	―――	
基準密度 (g/cm^3)		―――	2.388	―――	
動的安定度 (回/mm)		―――	―――	―――	
すり減り量 (cm^2)		―――	―――	―――	
剥離率 (%)		―――	―――	―――	
透水係数 (cm/sec)		―――	―――	―――	
混合物出荷目標温度※		165 ～ 175 ℃	※年間を通じて使用できる温度範囲(管理幅を除く)を示す。		
特記事項					