

認定証

岐建株式会社


大垣アスファルト合材工場 殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和7年2月19日

アスファルト混合物事前審査協議会

会長



記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V-03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回]	1	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(40) [50回]
2	V-05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回]	2	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回]
3	V-11	歩道用透水性アスファルト混合物(13) [50回]	3	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回]
4	V-225	ポーラスアスファルト混合物(13) [50回]	4	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回]
			5	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回]
			6	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回]
			7	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回]

有効期間

2025年3月1日

～

2026年2月28日

事前審査認定アスファルト混合物(再生混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会 会長

【 バ ッ チ 式 用 】

認定番号	8521-007-2502	混合所名	岐建株式会社 大垣アスファルト合材工場								
認定証混合物番号						再生 - 4					
認定混合物記号	R-04		有効期間	2025年3月1日～2026年2月28日							
混合物の名称	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回]										
最大粒径	20 mm			突固め回数	50 回						
アスファルトの種類	再生アスファルト 40/60				配合設計年月	令和 6 年 11 月					
混合物製造方法	ドラムミキリ方式 併設加熱方式 三重ドラム加熱方式 間接加熱方式										
使用骨材の室内配合						現場配合					
種別	骨材名	配合率 (%)	種別	骨材名	配合率 (%)	種別	配合率 (%)	計量値 (kg)	種別	配合率 (%)	計量値 (kg)
新骨材	S-20	19.0	新骨材			R13-0	49.8	1246	ダスト	0.5	12.0
	S-13	12.0						石粉	0.5	12.0	
	S-5	4.0				5ビン			設計アス量	(5.4)	——
	砕粗砂	7.0	再生骨材	R13-0	50.0	4ビン	17.0	425	旧アス量	(2.5)	——
	細砂	7.0				3ビン	12.3	307	再生用添加剤		
	石粉	1.0				2ビン	3.8	95	新アスファルト	2.9	73.0
						1ビン	13.2	330			
			計	100.0	0ビン			計	100.0	2500.0	
通過質量百分率 %	ふるい目	室内配合		現場配合		確認抽出試験		粒度範囲			
	53 mm										
	37.5 mm										
	31.5 mm										
	26.5 mm	100.0		100.0		100.0		100			
	19 mm	99.3		98.8		98.9		95 ～ 100			
	13.2 mm	82.1		81.2		81.2		75 ～ 90			
	4.75 mm	58.7		58.9		59.2		45 ～ 65			
	2.36 mm	41.9		42.2		42.5		35 ～ 50			
	600 μm	26.8		28.3		28.5		18 ～ 30			
	300 μm	17.8		18.0		18.4		10 ～ 21			
	150 μm	10.6		10.7		10.7		6 ～ 16			
75 μm	6.4		6.3		5.8		4 ～ 8				
			室内配合		現場配合		確認試験		基準値		
全アスファルト量 (%)			設計 5.4		設定 5.4		抽出 5.4		5.0 ～ 6.0		
旧アスファルト量 (%)			2.54		2.5		——				
再生用添加剤量 (%)			——		——		——				
新アスファルト量 (%)			2.86		2.9		——				
改質材量 (%)			——		——		——				
安定試験	密度 (g/cm ³)	2.373		2.375		2.383					
	理論最大密度 (g/cm ³)	2.464		2.464		2.464					
	空隙率 (%)	3.7		3.6		3.3		3 ～ 6			
	飽和度 (%)	76.9		77.4		78.8		70 ～ 85			
	安定度 (KN)	12.96		13.87		15.78		4.90 以上			
	フロー値 (1/100cm)	33		32		27		20 ～ 40			
残留安定度 (%)			——		——		——				
基準密度 (g/cm ³)			——		2.375		——				
動的安定度 (回/mm)			——		——		——				
すり減り量 (cm ²)			——		——		——				
剥離率 (%)			——		——		——				
透水係数 (cm/sec)			——		——		——				
混合物出荷目標温度※			160 ～ 170 ℃ ※年間を通じて使用できる温度範囲(管理幅を除く)を示す。								
特記事項											