認定番号　8521－007－2611

認　定　証

岐建　株式会社
大垣アスファルト合材工場　殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和8年11月18日

アスファルト混合物事前審査協議会
会　長

記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V－03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]	1	R－01	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]
2	V－05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]	2	R－02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]
3	V－11	歩道用透水性アスファルト混合物(13)[50回]	3	R－02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			4	R－04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]
			5	R－04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			6	R－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			7	R－63G	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			8	R－63Ga	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			9	R－08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]

有効期間	2026年12月1日　～　2027年11月30日

添付資料付

事前審査認定アスファルト混合物(再生混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会　会長

【バッチ式用】

認定番号	8521-007-2611	混合所名	岐建株式会社　大垣アスファルト合材工場

認定証混合物番号	再生 － 4

認定混合物記号	Ｒ－０４	有効期間	２０２６年１２月１日 ～ ２０２７年１１月３０日
混合物の名称	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]		
最大粒径	２０　mm	突固め回数	５０　回
アスファルトの種類	再生アスファルト40/60相当（設計圧裂係数 1.10～0.80MPa/mm）	配合設計年月	令和 8 年 8 月
混合物製造方法	~~ドラムミキサ方式~~　併設加熱方式　~~三重ドラム加熱方式~~　~~間接加熱方式~~		

使用骨材の室内配合						現場配合					
種別	骨材名	配合率(%)	種別	骨材名	配合率(%)	種別	配合率(%)	計量値(kg)	種別	配合率(%)	計量値(kg)
新骨材	Ｓ－２０	17.0	新骨材			R13-0	60.0	1200	ダスト		
	Ｓ－１３	11.0							石粉		
	Ｓ－５					５ビン			設計ｱｽ量	(5.2)	―――
	砕粗砂	4.0	再生骨材	R13-0	60.0	４ビン	14.2	284	旧アス量	(3.20)	―――
	砕細砂	8.0				３ビン	9.5	190	再生用添加剤	0.35	7.0
	細砂					２ビン	3.8	76	新ｱｽﾌｧﾙﾄ	1.65	33.0
	石粉					１ビン	10.5	210			
			計		100.0	０ビン			計	100.0	2000.0

通過質量百分率 %	ふるい目	室内配合	現場配合	確認抽出試験	粒度範囲
	53 mm				
	37.5 mm				
	31.5 mm				
	26.5 mm	100.0	100.0	100.0	100
	19 mm	99.7	99.2	99.3	95 ～ 100
	13.2 mm	84.4	84.5	84.4	75 ～ 90
	4.75 mm	60.7	62.6	62.6	45 ～ 65
	2.36 mm	44.5	43.8	43.9	35 ～ 50
	600 μm	26.3	26.0	26.8	18 ～ 30
	300 μm	17.6	17.4	18.3	10 ～ 21
	150 μm	10.0	10.0	10.9	6 ～ 16
	75 μm	5.8	5.9	6.6	4 ～ 8

		室内配合	現場配合	確認試験	基準値
全アスファルト量	(%)	設計　5.2	設定　5.2	抽出　5.1	5.0 ～ 6.0
旧アスファルト量	(%)	3.18	3.20	―――	
再生用添加剤量	(%)	0.33	0.35	―――	
新アスファルト量	(%)	1.69	1.65	―――	
改質材量	(%)	―――	―――	―――	
マーシャル試験 安定度	密度 (g/cm^3)	2.379	2.374	2.381	
	理論最大密度 (g/cm^3)	2.473	2.473	2.473	
	空隙率 (%)	3.8	4.0	3.7	3 ～ 6
	飽和度 (%)	75.8	74.8	76.3	70 ～ 85
	安定度 (KN)	15.15	15.27	16.17	4.90 以上
	フロー値 (1/100cm)	31	32	26	20 ～ 40
	残留安定度 (%)	―――	―――	―――	
基準密度	(g/cm^3)	―――	2.374	―――	
動的安定度	(回/mm)	―――	―――	―――	
すり減り量	(cm^2)	―――	―――	―――	
剥離率	(%)	―――	―――	―――	
透水係数	(cm/sec)	―――	―――	―――	
混合物出荷目標温度※		165 ～ 175 ℃	※年間を通じて使用できる温度範囲(管理幅を除く)を示す。		
特記事項					