

認定番号

8521-007-2502

認定証

岐建株式会社


大垣アスファルト合材工場 殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和7年2月19日

アスファルト混合物事前審査協議会

会長



記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V-03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回]	1	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(40) [50回]
2	V-05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回]	2	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回]
3	V-11	歩道用透水性アスファルト混合物(13) [50回]	3	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回]
4	V-225	ポーラスアスファルト混合物(13) [50回]	4	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回]
			5	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回]
			6	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回]
			7	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回]

有効期間

2025年3月1日

～

2026年2月28日

添付資料付

認定番号	8521-007-2502	混合所名	岐建株式会社 大垣アスファルト合材工場								
					認定証混合物番号	再生 - 5					
認定混合物記号	R-04A	有効期間	2025年3月1日～2026年2月28日								
混合物の名称	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回]										
最大粒径	20 mm		突固め回数	75 回							
アスファルトの種類	再生アスファルト 40/60			配合設計年月	令和 6 年 11 月						
混合物製造方法	ドラムミキリ方式 併設加熱方式 三重ドラム加熱方式 間接加熱方式										
使用骨材の室内配合			現場配合								
種別	骨材名	配合率 (%)	種別	骨材名	配合率 (%)	計量値 (kg)					
新骨材	S-20	19.0	新骨材			R13-0	50.0	1250	ダスト	0.5	13.0
	S-13	12.0						石粉	0.5	13.0	
	S-5	4.0				5ビン		設計アス量	(5.2)	—	
	砕粗砂	7.0	再生骨材	R13-0	50.0	4ビン	17.0	425	旧アス量	(2.6)	—
	細砂	7.0				3ビン	12.3	307	再生用添加剤		
	石粉	1.0				2ビン	3.8	95	新アスファルト	2.6	65.0
						1ビン	13.3	332			
		計	100.0	0ビン			計	100.0	2500.0		
通過質量百分率 %	ふるい目	室内配合	現場配合	確認抽出試験	粒度範囲						
	53 mm										
	37.5 mm										
	31.5 mm										
	26.5 mm	100.0	100.0	100.0	100						
	19 mm	99.3	98.8	99.1	95 ～ 100						
	13.2 mm	82.1	81.2	81.4	75 ～ 90						
	4.75 mm	58.7	58.9	59.0	45 ～ 65						
	2.36 mm	41.9	42.2	42.0	35 ～ 50						
	600 μm	26.8	28.3	28.7	18 ～ 30						
	300 μm	17.8	18.0	18.3	10 ～ 21						
150 μm	10.6	10.7	10.8	6 ～ 16							
75 μm	6.4	6.3	6.1	4 ～ 8							
		室内配合	現場配合	確認試験	基準値						
全アスファルト量 (%)	設計 5.2	設定 5.2	抽出 5.2	5.0 ～ 6.0							
旧アスファルト量 (%)	2.55	2.6	—								
再生用添加剤量 (%)	—	—	—								
新アスファルト量 (%)	2.65	2.6	—								
改質材量 (%)	—	—	—								
安定試験	密度 (g/cm³)	2.378	2.380	2.388							
	理論最大密度 (g/cm³)	2.471	2.471	2.471							
	空隙率 (%)	3.8	3.7	3.4	3 ～ 6						
	飽和度 (%)	75.6	76.3	77.8	70 ～ 85						
	安定度 (KN)	13.10	13.65	17.38	7.35 以上						
	フロー値 (1/100cm)	32	31	26	20 ～ 40						
残留安定度 (%)	—	—	—								
基準密度 (g/cm³)	—	2.380	—								
動的安定度 (回/mm)	—	—	—								
すり減り量 (cm²)	—	—	—								
剥離率 (%)	—	—	—								
透水係数 (cm/sec)	—	—	—								
混合物出荷目標温度※	160 ～ 170 °C ※年間を通じて使用できる温度範囲(管理幅を除く)を示す。										
特記事項											