

## 認定証

岐建株式会社

大垣アスファルト合材工場 殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果  
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和3年2月17日

アスファルト混合物事前審査協議会

会長



記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V-03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]	1	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]
2	V-05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]	2	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]
3	V-11	歩道用透水性アスファルト混合物(13)[50回]	3	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]
4	V-225	ポーラスアスファルト混合物(13)[50回]	4	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]
			5	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			6	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			7	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]

有効期間

2021年3月1日

～

2022年2月28日

# 事前審査認定アスファルト混合物(再生混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会 会長

【バッチ式用】

認定番号	8521-007-2102	混合所名	岐建株式会社 大垣アスファルト合材工場									
認定証混合物番号					再生 - 6							
認定混合物記号	R-06	有効期間	2021年3月1日～2022年2月28日									
混合物の名称	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]											
最大粒径	13 mm	突固め回数	50 回									
アスファルトの種類	再生アスファルト 40/60	配合設計年月	令和 2 年 11 月									
混合物製造方法	<del>ドラムミキサ方式</del> 併設加熱方式 <del>三重ドラム加熱方式</del> <del>間接加熱方式</del>											
使用骨材の室内配合			現場配合									
種別	骨材名	配合率 (%)	種別	骨材名	配合率 (%)	種別	配合率 (%)	計量値 (kg)	種別	配合率 (%)	計量値 (kg)	
新 骨 材	S-20		新 骨 材			R13-0	29.8	745	ダスト	0.4	10.0	
	S-13	28.0							石粉	2.4	60.0	
	S-5	12.0					5ビン			設計アス量	(5.8)	—
	砕粗砂	9.0	再 生 骨 材	R13-0	30.0	4ビン			旧アス量	(1.5)	—	
	砕細砂	9.0					3ビン	25.4	635	再生用添加剤		
	細砂	9.0					2ビン	12.3	307	新アスファルト	4.3	108.0
	石粉	3.0					1ビン	25.4	635			
			計	100.0	0ビン				計	100.0	2500.0	
通 過 質 量 百 分 率  %	ふるい目	室内配合	現場配合	確認抽出試験	粒度範囲							
	53 mm											
	37.5 mm											
	31.5 mm											
	26.5 mm											
	19 mm	100.0	100.0	100.0	100							
	13.2 mm	98.2	98.4	98.7	95 ~ 100							
	4.75 mm	64.6	65.6	63.2	55 ~ 70							
	2.36 mm	45.4	45.4	45.5	35 ~ 50							
	600 μm	25.3	25.8	25.0	18 ~ 30							
	300 μm	16.9	17.4	16.5	10 ~ 21							
	150 μm	10.0	10.5	10.1	6 ~ 16							
75 μm	6.8	6.8	6.2	4 ~ 8								
		室内配合	現場配合	確認試験	基準値							
全アスファルト量 (%)	設計	5.8	設定	5.8	抽出	5.9	5.2 ~ 6.2					
旧アスファルト量 (%)		1.52		1.5		—						
再生用添加剤量 (%)		—		—		—						
新アスファルト量 (%)		4.28		4.3		—						
改質材量 (%)		—		—		—						
マ ー シ ヤ ル 験	安定度試験	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.356	2.354	2.359							
		理論最大密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.452	2.452	2.452							
		空隙率 (%)	3.9	4.0	3.8	3 ~ 6						
		飽和度 (%)	77.1	76.6	77.6	70 ~ 85						
		安定度 (KN)	10.96	10.89	12.83	4.90 以上						
		フロー値 (1/100cm)	32	32	34	20 ~ 40						
	残留安定度 (%)	—	—	—								
基準密度 (g/cm <sup>3</sup> )		—	2.354	—								
動的安定度 (回/mm)		—	—	—								
すり減り量 (cm <sup>2</sup> )		—	—	—								
剥離率 (%)		—	—	—								
透水係数 (cm/sec)		—	—	—								
混合物出荷目標温度	160 ± 10 °C											
特記事項												