認定番号　8521－007－2611

認　定　証

岐建　株式会社
大垣アスファルト合材工場　殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和8年11月18日

アスファルト混合物事前審査協議会
会　長

記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V－03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]	1	R－01	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]
2	V－05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]	2	R－02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]
3	V－11	歩道用透水性アスファルト混合物(13)[50回]	3	R－02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			4	R－04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]
			5	R－04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			6	R－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			7	R－63G	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			8	R－63Ga	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			9	R－08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]

有効期間	2026年12月1日　～　2027年11月30日

添付資料付

事前審査認定アスファルト混合物(再生混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会　会長

【バッチ式用】

認定番号	8521-007-2611	混合所名	岐建株式会社　大垣アスファルト合材工場

認定証混合物番号	再生 － 6

認定混合物記号	R－06	有効期間	2026年12月1日 ～ 2027年11月30日
混合物の名称	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]		
最大粒径	13 mm	突固め回数	50 回
アスファルトの種類	再生アスファルト40/60相当 (設計圧裂係数 1.10～0.80MPa/mm)	配合設計年月	令和 8 年 8 月
混合物製造方法	~~ドラムミキサ方式~~　併設加熱方式　~~二重ドラム加熱方式~~　~~間接加熱方式~~		

使用骨材の室内配合						現場配合					
種別	骨材名	配合率(%)	種別	骨材名	配合率(%)	種別	配合率(%)	計量値(kg)	種別	配合率(%)	計量値(kg)
新骨材	S－20		新骨材			R13-0	59.8	1196	ダスト		
	S－13	23.0							石粉		
	S－5	5.0				5ビン			設計ｱｽ量	(5.6)	―――
	砕粗砂	4.0	再生骨材	R13-0	60.0	4ビン			旧アス量	(3.20)	―――
	砕細砂	8.0				3ビン	20.8	416	再生用添加剤	0.30	6.0
	細砂					2ビン	5.7	114	新ｱｽﾌｧﾙﾄ	2.10	42.0
	石粉					1ビン	11.3	226			
			計		100.0	0ビン			計	100.0	2000.0

通過質量百分率 %	ふるい目	室内配合	現場配合	確認抽出試験	粒度範囲
	53 mm				
	37.5 mm				
	31.5 mm				
	26.5 mm				
	19 mm	100.0	100.0	100.0	100
	13.2 mm	98.6	98.7	97.5	95 ～ 100
	4.75 mm	65.7	66.6	67.2	55 ～ 70
	2.36 mm	45.1	45.2	46.0	35 ～ 50
	600 μm	26.4	26.5	27.3	18 ～ 30
	300 μm	17.6	17.8	18.4	10 ～ 21
	150 μm	10.0	10.2	10.8	6 ～ 16
	75 μm	5.8	6.0	6.0	4 ～ 8

		室内配合	現場配合	確認試験	基準値
全アスファルト量	(%)	設計 5.6	設定 5.6	抽出 5.5	5.2 ～ 6.2
旧アスファルト量	(%)	3.17	3.20	―――	
再生用添加剤量	(%)	0.27	0.30	―――	
新アスファルト量	(%)	2.16	2.10	―――	
改質材量	(%)	―――	―――	―――	
マーシャル試験 安定度	密度 (g/cm^3)	2.361	2.362	2.365	
	理論最大密度 (g/cm^3)	2.459	2.459	2.459	
	空隙率 (%)	4.0	3.9	3.8	3 ～ 6
	飽和度 (%)	76.2	76.6	77.1	70 ～ 85
	安定度 (KN)	14.03	14.07	18.40	4.90 以上
	フロー値 (1/100cm)	32	32	26	20 ～ 40
	残留安定度 (%)	―――	―――	―――	
基準密度	(g/cm^3)	―――	2.362	―――	
動的安定度	(回/mm)	―――	―――	―――	
すり減り量	(cm^2)	―――	―――	―――	
剥離率	(%)	―――	―――	―――	
透水係数	(cm/sec)	―――	―――	―――	

混合物出荷目標温度※	165 ～ 175 ℃	※年間を通じて使用できる温度範囲(管理幅を除く)を示す。
特記事項		