認定番号　8521－007－2611

認　定　証

岐建　株式会社
大垣アスファルト合材工場　殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和8年11月18日

アスファルト混合物事前審査協議会
会　長

記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V－03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]	1	R－01	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]
2	V－05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]	2	R－02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]
3	V－11	歩道用透水性アスファルト混合物(13)[50回]	3	R－02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			4	R－04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]
			5	R－04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			6	R－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			7	R－63G	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			8	R－63Ga	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			9	R－08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]

有効期間	2026年12月1日　～　2027年11月30日

添付資料付

事前審査認定アスファルト混合物(再生混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会　会長

【バッチ式用】

認定番号	8521-007-2611	混合所名	岐建株式会社　大垣アスファルト合材工場

認定証混合物番号	再生 － 9

認定混合物記号	Ｒ－０８	有効期間	２０２６年１２月１日 ～ ２０２７年１１月３０日
混合物の名称	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]		
最大粒径	１３　mm	突固め回数	５０　回
ｱｽﾌｧﾙﾄの種類	再生アスファルト40/60相当（設計圧裂係数 1.10～0.80MPa/mm）	配合設計年月	令和 8 年 8 月
混合物製造方法	~~ドラムミキサ方式~~　併設加熱方式　~~二重ドラム加熱方式~~　~~間接加熱方式~~		

使用骨材の室内配合						現場配合					
種別	骨材名	配合率(%)	種別	骨材名	配合率(%)	種別	配合率(%)	計量値(kg)	種別	配合率(%)	計量値(kg)
新骨材	Ｓ－２０		新骨材			R13-0	59.2	1184	ダスト	0.5	10.0
	Ｓ－１３	11.0							石粉	0.5	10.0
	Ｓ－　５	4.0				５ビン			設計ｱｽ量	(6.5)	―――
	砕粗砂	6.0	再生骨材	R13-0	60.0	４ビン			旧アス量	(3.10)	―――
	砕細砂	12.0				３ビン	9.3	186	再生用添加剤	(0.20)	4.0
	細　砂	6.0				２ビン	4.7	94	新ｱｽﾌｧﾙﾄ	(3.20)	64.0
	石　粉	1.0				１ビン	22.4	448			
			計		100.0	０ビン			計	100.0	2000.0

	ふるい目	室内配合	現場配合	確認抽出試験	粒度範囲
通過質量百分率 %	53 mm				
	37.5 mm				
	31.5 mm				
	26.5 mm				
	19 mm	100.0	100.0	100.0	100
	13.2 mm	99.0	99.1	98.7	95 ～ 100
	4.75 mm	77.1	77.9	78.2	65 ～ 80
	2.36 mm	57.3	57.3	57.5	50 ～ 65
	600 μm	33.2	33.0	33.7	25 ～ 40
	300 μm	21.7	21.6	21.8	12 ～ 27
	150 μm	12.4	12.3	12.2	8 ～ 20
	75 μm	7.1	7.0	6.5	4 ～ 10

		室内配合	現場配合	確認試験	基準値
全アスファルト量	(%)	設計　6.5	設定　6.5	抽出　6.4	6.0 ～ 8.0
旧アスファルト量	(%)	3.14	3.10	―――	
再生用添加剤量	(%)	0.17	0.20	―――	
新アスファルト量	(%)	3.19	3.20	―――	
改質材量	(%)	―――	―――	―――	
マーシャル試験	密度	(g/cm^3)	2.330	2.328	2.337	
	理論最大密度	(g/cm^3)	2.430	2.430	2.430	
	安定度 空隙率	(%)	4.1	4.2	3.8	3 ～ 6
	飽和度	(%)	78.1	77.7	79.5	70 ～ 85
	安定度	(KN)	13.05	12.53	12.92	4.90 以上
	フロー値	(1/100cm)	34	33	31	20 ～ 40
	残留安定度	(%)	―――	―――	―――	
基準密度		(g/cm^3)	―――	2.328	―――	
動的安定度		(回/mm)	―――	―――	―――	
すり減り量		(cm^2)	―――	―――	―――	
剥離率		(%)	―――	―――	―――	
透水係数		(cm/sec)	―――	―――	―――	
混合物出荷目標温度※		165 ～ 175 ℃	※年間を通じて使用できる温度範囲(管理幅を除く)を示す。		
特記事項					