認定番号　8521－007－2611

認　定　証

岐建　株式会社
大垣アスファルト合材工場　殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和8年11月18日

アスファルト混合物事前審査協議会
会　長

記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V－03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]	1	R－01	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]
2	V－05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]	2	R－02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]
3	V－11	歩道用透水性アスファルト混合物(13)[50回]	3	R－02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			4	R－04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]
			5	R－04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			6	R－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			7	R－63G	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			8	R－63Ga	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			9	R－08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]

有効期間	2026年12月1日　～　2027年11月30日

添付資料付

事前審査認定アスファルト混合物(再生混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会　会長

【バッチ式用】

認定番号	8521-007-2611	混合所名	岐建株式会社　大垣アスファルト合材工場

認定証混合物番号	再生 － 8

認定混合物記号	Ｒ－６３Ｇａ	有効期間	２０２６年１２月１日 ～ ２０２７年１１月３０日
混合物の名称	岐阜県型再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]		
最大粒径	１３　mm	突固め回数	５０　回
アスファルトの種類	再生アスファルト40/60相当 (設計圧裂係数 1.10～0.80MPa/mm)	配合設計年月	令和 8 年 8 月
混合物製造方法	~~ドラムミキサ方式~~　併設加熱方式　~~三重ドラム加熱方式~~　~~間接加熱方式~~		

使用骨材の室内配合						現場配合					
種別	骨材名	配合率(%)	種別	骨材名	配合率(%)	種別	配合率(%)	計量値(kg)	種別	配合率(%)	計量値(kg)
新骨材	Ｓ－２０		新骨材			R13-0	49.7	1242	ダスト	0.5	13.0
	Ｓ－１３	19.0							石粉	0.5	13.0
	Ｓ－５	6.0				５ビン			設計ｱｽ量	(5.8)	―――
	砕粗砂	12.0	再生骨材	R13-0	50.0	４ビン			旧アス量	(2.60)	―――
	砕細砂	12.0				３ビン	16.0	400	再生用添加剤	0.20	5.0
	細砂					２ビン	7.5	187	新ｱｽﾌｧﾙﾄ	3.00	75.0
	石粉	1.0				１ビン	22.6	565			
			計		100.0	０ビン			計	100.0	2500.0

通過質量百分率 %	ふるい目	室内配合	現場配合	確認抽出試験	粒度範囲
	53 mm				
	37.5 mm				
	31.5 mm				
	26.5 mm				
	19 mm	100.0	100.0	100.0	100
	13.2 mm	98.9	99.0	98.6	95 ～ 100
	4.75 mm	71.5	72.8	73.2	60 ～ 75
	2.36 mm	51.2	51.4	51.5	40 ～ 55
	600 μm	28.4	28.3	28.9	18 ～ 30
	300 μm	18.9	18.6	18.8	10 ～ 21
	150 μm	10.9	10.9	11.1	6 ～ 16
	75 μm	6.2	6.1	6.1	4 ～ 8

		室内配合	現場配合	確認試験	基準値
全アスファルト量	(%)	設計　5.8	設定　5.8	抽出　5.7	5.2 ～ 6.2
旧アスファルト量	(%)	2.63	2.60	―――	
再生用添加剤量	(%)	0.18	0.20	―――	
新アスファルト量	(%)	2.99	3.00	―――	
改質材量	(%)	―――	―――	―――	
マーシャル安定度試験	密度	(g/cm^3)	2.353	2.350	2.360	
	理論最大密度	(g/cm^3)	2.454	2.454	2.454	
	空隙率	(%)	4.1	4.2	3.8	3 ～ 6
	飽和度	(%)	76.3	75.9	77.6	70 ～ 85
	安定度	(KN)	12.84	12.68	13.72	4.90 以上
	フロー値	(1/100cm)	32	31	33	20 ～ 40
	残留安定度	(%)	―――	―――	―――	
基準密度		(g/cm^3)	―――	2.350	―――	
動的安定度		(回/mm)	―――	―――	―――	
すり減り量		(cm^2)	―――	―――	―――	
剥離率		(%)	―――	―――	―――	
透水係数		(cm/sec)	―――	―――	―――	

混合物出荷目標温度※	165 ～ 175 ℃	※年間を通じて使用できる温度範囲(管理幅を除く)を示す。
特記事項		