

再生砕石材料試験総括表

岐阜県県土整備部技術検査課長



(実施試験所名称 : 一般社団法人 岐阜県道路・舗装技術協会 岐阜県総合建設技術研究所)

許可番号	02121000227	製造会社名	岐建(株)大垣アスファルト合材工場
再生砕石の名称	RC-30	有効期限	令和元年11月15日~令和2年5月14日

通過質量百分率 %	ふるい目	ふるい分け試験結果	粒度範囲
	53 mm	—	
	37.5 mm	100.0	100
	31.5 mm	97.9	95 ~ 100
	26.5 mm	—	
	19 mm	75.4	55 ~ 85
	13.2 mm	—	
	4.75 mm	24.5	15 ~ 45
	2.36 mm	15.0	5 ~ 30

試験項目	試験結果	規格値
塑性指数 I P	N P	6以下
粗骨材の表乾密度 (g/cm ³)	2.533	
粗骨材の吸水率 (%)	2.282	
粗骨材のすり減り減量 (%)	17.8	50%以下
最適含水比 (%)	> 6.9	
最大乾燥密度 (g/cm ³)	2.074	
修正 C B R (%)	62.9	20%以上
不純物 I (%)	0.01	0.3%以下
不純物 I + II (%)	0.01	1.0%以下
不純物 I + II + III (%)	0.04	5.0%以下
特記事項		

※不純物 I は木片・紙類等、不純物 II はガラス・プラスチック・金属、不純物 III は陶磁器・レンガ・瓦とする。

工事名 _____
 工事場所 _____
 請負会社名 _____

当該工事に対し上記試験総括表を提出します。

販売者 _____ 印

製造者 _____ 印