

様式 2

再生砕石材料試験総括表

岐阜県県土整備部技術検査課長



(実施試験所名称 : 一般社団法人 岐阜県道路・舗装技術協会 岐阜県総合建設技術研究所)

許可番号	02121000227	製造会社名	岐建(株) 大垣アスファルト合材工場
再生砕石の名称	RC-30	有効期限	令和 2 年 5 月 15 日～令和 2 年 11 月 14 日

通	ふるい目	ふるい分け試験結果	粒度範囲
過	53 mm		
質	37.5 mm	100.0	100
量	31.5 mm	96.9	95 ~ 100
百	26.5 mm	—	
分	19 mm	76.5	55 ~ 85
率	13.2 mm	—	
%	4.75 mm	20.4	15 ~ 45
	2.36 mm	13.4	5 ~ 30

試験項目	試験結果	規格値
塑性指数	NP	6 以下
粗骨材の表乾密度 (g/cm³)	2.516	
粗骨材の吸水率 (%)	2.205	
粗骨材のすり減り減量 (%)	19.3	50 % 以下
最適含水比 (%)	7.4	
最大乾燥密度 (g/cm³)	1.986	
修正 CBR (%)	61.9	20 % 以上
不純物 I (%)	0.01	0.3 % 以下
不純物 I + II (%)	0.03	1.0 % 以下
不純物 I + II + III (%)	0.03	5.0 % 以下
特記事項		

※不純物 I は木片・紙類等のごみ、不純物 II はガラス・プラスチック・金属、不純物 III は陶磁器・レンガ・瓦とする。

工事名

工事場所

請負会社名

当該工事に対し上記試験総括表を提出します。

販売者

印

製造者

印